Fiche produit

ENDUITS MONOCOUCHE AKTERRE

05.011.A & 10.011.A ROUGE FOMETTE
05.043.A & 10.043.A CARAMEL
05.051.A & 10.051.A BLANC CARRARE

Utilisation : Produit isolant monocouche perméable, à appliquer en une ou plusieurs couches, manuellement ou à la machine. Les enduits monocouche **ACTERRE** s'utilisent sur des murs en briques crues (adobes), pierres naturelles, briques cuites, maçonnerie, murs en torchis (pisé, torchis, torgne, adobe) en briques en bottes, toits végétaux (bois, ...), etc ... La surface peut être travaillée du frais à durcissant sans surface lisse, prête à peindre ou prêt à coulissant avec un enduit de finition.

Compatibilité : Forme complètement naturelle, cuite à 1 mm, perlite d'usage ou perlite de lin.

Caractéristiques techniques :
Poids spécifique (sec en poudre) 1000 à 1300 kg/m3 - Conductivité λ = 0.35 à 0.40 W/m°C - Chaux naturel ou lait = 0.65

Conditionnement :
- 05.011.A / 05.043.A / 05.051.A — Seau Hydrofugeant formulé en big bag de 1000 kg (1m3) soit 650 litres de mortier.
- 10.011.A / 10.043.A / 10.051.A — Seau sac en sac papier de 25 kg soit 20 litres de mortier.

Couleurs et applications :
- **05.011.A & 10.011.A** — **Rouge FOMETTE**, (rouge vif), facile à mélanger, pas de varient en épaisseur 1,5 voir 20 mm.
- **05.043.A & 10.043.A** — **Teinte CARAMEL**, (jaune beige clair), facile à lisser, plus souplesse, plus confort, pas de varient.
- **05.051.A & 10.051.A** — **Blanc CARRARE**, (blanc lumineux), facile à lisser, pas de varient.

Stockage :
- Big Bags : stocker à l'abri. Les BB peuvent être stockés à l'extérieur sous une bâche temporairement et protégé l'utilisation.
- Sacs : Stocker sur sac et sur palette temporairement. Endroit temporairement le film d'emballage à conserver de la marchandise pour une meilleure conservation du produit. Dans de bonnes conditions de stockage, l'enduit **monocouche ACTERRE** est prêt à conserver pour une durée illimitée.

Consommation :
- **un big bag a un pouvoir couvrant de 60 m² en 1 cm d'épaisseur.**
- **un sac de 25 kg a un pouvoir couvrant de 1,8 m² en 1 cm d'épaisseur.**

Mise en œuvre :

Préparation : Mélangez avec moins cinq de bétonnière, du malaxeur et du mélange à pression.
Ne jamais ajouter à la main ou avec un malaxeur à gravité.

Support : Les enduits en terre ne tiennent pas sur un support dont ainsi parque et suffisamment rugueux. Il peut contenir un taux d'humidité sans dépassement. Une humidification du support est nécessaire pour adhérer le mélange de l'enduit afin de faciliter son application. Un peut dépassé entre le support. Un support dépoussiéré humide est nécessaire des adhérences supplémentaires peut détériorer l'enduit. Ne travaille sur humidité de l'air moins sensibles (salle de bains, lieu projection d'eau) ou peut mettre problème.

Application : Les enduits **monocouche ACTERRE** s'appliquent à la lissoire, ou à la machine. L'épaisseur de l'enduit dépend de la consistance, généralement entre 1 et 15 mm en une seule couche. Utiliser un enduit de rugosité en un plus. Mettre quelques ... appareillée du pulvérisateur et mettre est possible, utiliser et contrôle sans les dépassé sur la couche suivante d'enduit. Des épaisseurs allant jusqu'à 5 cm sont possibles, mais ne marche pas trop rapidité et mieux d'une seconde de vague.
Après les délais de séchage, il faut consolidé l'enduit avant une taloche pour obtenir une surface plane. La qualité de surface de l'enduit dépend du degré de séchage au moment de la finition et des outils utilisés (lissoires, taloches spongés, taloches plastiques ou de bois ou brosse. Pour obtenir une surface lisse, taloché le lissoire. Une fois sec, si l'enduit avait une poussière ou sable l'enduit, il faut passer un coup d'éponge humide, sans immédiatement d'un passage à la lisseuse (pas d'eau), afin de dépoussiérer la surface. Dans tous les cas, ne pas oublier de nettoyer à effectuer.

Finition : L'enduit monocouche est conçu pour recevoir un enduit de finition ou toute du système ou des peintures à l'eau.

Temps de séchage : Selon l'épaisseur de 1 à 10 jours et en une fenêtre ventilation et une température ambiante. En cas de température très basse ou de mauvaise ventilation, utiliser un chauffage à air pulsé et mettre un maximum pour éviter l'apparition de moisissures pendant le temps de séchage.

Délais d'utilisation : Comme il n'y a pas de prise hydraulique ou chimique, le matériau pouvant rester utilisable pendant plusieurs jours. Il peut rester dans les machines et les tuyaux longtemps. L'effet essentiel sur les machines et les outils est nécessaire il pénètre au nettoyage. Les filtres capillaires contenant dans le mélangeur, après nettoyage peuvent contenir et pourrait nuire altérer les qualités techniques de l'enduit. L'épaisseur une modification avec la condition ou de l'enduit n'est pas à exclure. Une fois sec il peut être réhydraté et réutilisé.

Recyclage : Les enduits et matériaux en terre sont réutilisables, recyclables et compostables. Les sacs papiers sont compostables, les big bag sont réutilisables.