



## TEMPERAH® CL

### Badigeon chaux aérienne classique

#### Description du produit :

TEMPERAH CL est un badigeon formulé à base de chaux aérienne, minéral à plus de 90 %, il permet de retrouver, par sa texture, son aspect et ses couleurs, le charme et l'authenticité des murs d'autrefois.

#### Utilisation :

TEMPERAH CL peut se substituer aux badigeons traditionnels tels que définis dans l'annexe B du DTU 26.1 P1-2. Ce doit à ses qualités naturelles, TEMPERAH CL est particulièrement recommandé en réhabilitation mais aussi en construction neuve et surtout en finition intérieure ou à l'extérieur. TEMPERAH CL, s'utilise en badigeon, en particulier « à sec », mais aussi en eau forte ou pâle.

#### Mise en œuvre :

##### Préparation :

**Mélanger la poudre à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes**

**Mélange 1** - Ajouter 5 à 6 litres d'eau propre en mélangeant

- Laisser reposer 10 minutes

**Mélange 2** - Remettre en agitant la quantité d'eau pour obtenir la consistance souhaitée :

**SACSOR** - 5 à 10 litres

**EAU FORTE** - 3 volumes d'eau pour 1 volume de TEMPERAH CL séché en 1

**PÂLE** - 5 volumes d'eau pour 1 volume de TEMPERAH CL séché en 1

**Quelle que soit la dilution souhaitée, toujours effectuer le mélange 1,  
dosé à la quantité de produit nécessaire pour les surfaces à enduire d'un seul tenant**

- Appliquer une première couche diluée EAU FORTE à la brosse
- Appliquer une deuxième couche à dilution SACSOR ou eau qui le premier est sèche au doigt
- Dans le cas d'effets de transparence, insérer l'enduit des couches
- La couche finale peut être terminée à l'éponge ou chiffonné
- Dans le cas d'application « à sec » - à l'aide - du ou la pierre de taille, les couches peuvent être à dilution EAU FORTE ou PÂLE.

#### Supports :

Tous les supports définis dans le DTU 26.1 sont admis dans le cas d'application sur corps d'enduit ou dressement MINÉRAL.

#### Enduites :

**Supports neufs, suivant prescription du DTU 26.1 P1-2, annexe B**

- **Ceuvre à corps d'enduit :**

Suivant les prescriptions du DTU 26.1 P1-2, le corps d'enduit sera parfaitement tassé, humecté en profondeur et réessayé.

- **Murs barbotés :**

Les raccords de barboté auront été réglés à l'avance, les battées asséchées ; le béton recevra 12 heures à l'avance un dressement MINÉRAL, avant l'application de TEMPERAH CL, le dressement sera réhumecté à refus puis réessayé avant application.