



MINERAH® DP **Dressement** **Chaux aérienne - Grain moyen**

Description du produit :

MINERAH DP est un produit de dressement pour l'extérieur et l'intérieur, pré-mélangé à base de chaux aérienne, de liant hydraulique, charges calcaires et siliceuses, et adjuvants spécifiques, conforme à la norme EN 998-1 (CF C388 02).

Utilisation :

MINERAH DP s'applique à l'extérieur et l'intérieur sur toute surface neuve ou à rénové, réalisée d'un enduit enduit minéral ou synthétique, d'une peinture de préparation ou siliceuse à l'exception des supports résineux. Il constitue ainsi pour la façade à rénover un support pour l'application d'un enduit de parement minéral ou d'un badigeon de chaux aérienne.

Une truelle en fibre de verre (sauf à) sera impérativement manipulée dans MINERAH DP quand le support présente des traces fissures.

MINERAH DP permet également la réalisation d'un réseau général sur béton frais avant application d'enduits minéraux classiques.

Pour tous vos particuliers et/ou supports atypiques, nous consulter.

Mise en œuvre :

- La façade à rénover sera soigneusement nettoyée.
- Toutes les surfaces non adhérentes ou friables seront éliminées afin d'obtenir un support porteur en tout point.
- Les supports seront si nécessaire traités à l'aide de la préparation adéquate (PFC pur, Ad pur, Acrysol GRS, Primer 500).

MINERAH DP peut être posé mécaniquement (consulter notre service technique)

MINERAH DP peut être appliqué manuellement.

- Déposer MINERAH DP avec 5 à 6 litres d'eau claire par sac de 25 kg.
- Laisser reposer durant 10 minutes, puis remuer de nouveau avant application.
- MINERAH DP est ensuite appliqué et dressé à la truelle avec de façon à obtenir une bonne adhérence avec le support à rénover et un fond approprié pour l'application d'un parement minéral.
- Dans le cas où MINERAH DP est destiné à recevoir un enduit de parement épais, il est conseillé de le « taper » après avoir dressé à la règle chambre ou de peigner le produit.
- L'application d'un enduit de parement minéral pourra intervenir, selon les conditions après 7 jours environ.

Test d'adhérence :

Sur ancien revêtement, procéder au test d'arrachement suivant :

- Appliquer MINERAH DP sur une surface de 1 m² en incorporant une armature en fibre de verre réalisée, qui nécessitera sur un des côtés.
- Après 3 jours de séchage, tirer fortement sur l'armature pour essayer de l'arracher.
- Si l'arrachement est fait entre le support et le revêtement de dans l'épaisseur du support, il sera nécessaire de préparer et de réaliser un nouveau enduit.