Fiche technique

Version 2016

AKTÀz - Décor Chaux

Définition

AKTÀz Décor Chaux est un enduit fibre minéral, composé de chaux naturelle (> 50 %), de liant hydraulique spécifique et de charges minérales, microbilles de verre et matériaux par complexe granulaire et fibres, mis à teinter avec d'un enduit de finition chaux naturelle, conformément au DTU 26.1 pour la réalisation d'enduit intérieur de 2 à 3 mm, conforme à la norme EN 998-1.

(GP CS IV W2)

Domaine d'usage

AKTÀz Décor Chaux peut être utilisé pour les rénovations ou les constructions neuves.

Préparation

- conforme aux § 5.1, 5.2, 5.3, chapitre 5.2 - 6.2 et 6.3
- conforme aux § 5.1, 5.2, 5.3, paragraphe 5.3
- conforme aux règles professionnelles relatives aux Revêtements Décoratifs Minéraux (RDM)
- n'doivent pouvoir s'accueillir et maintenir à propreté

Mise en œuvre

Pour une application manuelle : malaxage mécanique pendant environ 4 à 5 min dans un seau de min. 10 kg jusqu'à obtenir une consistance homogène.

Laisser reposer 10 à 15 min puis malaxer à nouveau légèrement avant de l'appliquer.

Respecter un temps de malaxage et un dosage constant pour un rendu homogène.

Temps d'utilisation : 2 heures (à modifier selon par un ajout ou un gros ou moins fibre à remplacer à réaliser).

Pour une application machine, consulter nos services techniques.

Rappels

AKTÀz Décor Chaux s'applique à l'intérieur et s'adapte sur toutes surfaces neuves ou à décorer, modifiez d'un enduit en bon état et à la propreté. Il est parfaire de s'assurer sur un enduit à l'ancienne des supports absorbants.

Exécution

Consulter notre fiche technique spécifique à votre cas spécifique.

Pour une épaisseur standard ou utilisé, un seul passe de 2 à 2,5 mm d'épaisseur, puis lisse à la taloche inoxydable ou à la taloche plastique à l'environnement.

Pour des épaisseurs jusqu'à 3 cm, en deux passes de 1,5 à 2 cm d'épaisseur, réservez la deuxième passe avant séchage de la première et appliquez à effectuer un dessin de croix, puis après à l'intérieur avec la truelle.

Précautions

Les exposés devront être protégés contre l'humidité et l'évaporation.

Par temps chaud, ventilez ou sec, les supports devront être humidifiés auparavant (ne pas mouiller) afin de ne pas avoir d'écaillage ensuite.

Dans le cas de supports très absorbants, le support sera humidifié à l'eau.

Nettoyage

Les outils seront nettoyés immédiatement à l'eau claire après usage.

Stockage

- Stocker AKTÀz Décor Chaux sur une surface de bois ou recouverte d'une armature en bois de classe inférieur 3.2 sur caillebotis pour un bon séchage.
- Après 3 jours de séchage, bien fermer avec l'emballage pour éviter la carbonatation.
- Il n'est pas exposé au froid avant le support et le magnétisme de stocker l'humidité du support. Il sera nécessaire de le protéger de l'humidité et d'une température inférieure à 5°C.

Environnement

Consulter notre fiche de données de sécurité.

Réglementation

Consulter la réglementation

Mise à jour

Consulter notre fiche de données de sécurité.

Sarl Pôle Habitat Ecologique,
10 Rue des Ramiers 94490 ESAR or 3 route de la mairie 94320 Le Favelt
polehabitatecol@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 75946093, Code APE/N 4778C, Capital de 17000