



Enduits Tierrafino® DURO

Enduit à l'argile sécurisé

Utilisation : Tierrafino® DURO est un enduit à base d'argile avec 8 coloris destinés exclusivement à l'usage intérieur. Lavable selon DIN 53778.

Composition : Sables, argiles de couleurs issues de différentes carrières, amidon.

Conditionnement : En seau de 20kg pour les 2 blancs (5.4111 Blanc de Douvres et 5.4118 blanc de Delphes) En seau de 6 kg pour les 6 autres couleurs.

Stockage : Stocker à l'abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Fermé et dans de bonnes conditions de stockage, l'**enduit Tierrafino® DURO** peut se conserver au minimum pendant 3 ans.

Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.

Consommation : Pour une structure granuleuse en épaisseur de 1mm à 1,5mm un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 15m². Un seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 5m².

Pour une structure lisse en épaisseur de 2mm un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 10m².

Un seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 3m².

Couleur : L'enduit Tierrafino® DURO est disponible dans les huit couleurs suivantes : **20 KG**
6 KG

- Blanc de Douvres: 5.4111
- Blanc de Delphes : 5.4118
- Ocre romain : 5.4105
- Orange de Nassau : 5.4107
- Rouge de Djenné : 5.4104
- Rouge Ayers Rock: 5.4102
- Vert d'Iquitos : 5.4109
- Gris de Gomera : 5.4106

Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.



Support : le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses doivent être apprêtés avec la couche de fond «CONTACT» à base de silicate ou « MINERAH DP » à base de chaux.

Mélange : Bien malaxer 3-3,5 kg de Duro dans 1 litre d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse homogène.

Outils : Lisseuse en métal. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.

Application : **1- Finition rustique** : appliquer une couche de Duro de 1-2 mm avec une lisseuse en métal et laisser sécher.

2- Finition granuleuse : appliquer une couche de Duro de 1-2 mm avec une lisseuse en métal. Pendant que le matériau est encore humide, passer à nouveau une éponge mouillée sur la surface en douceur à intervalles de temps jusqu'à ce que la structure souhaitée soit atteinte.

3- Finition lisse : Appliquer une couche de Duro de 2 mm avec une lisseuse en métal. Pendant que le matériau est encore humide, passer une éponge sur la surface et lisser avec une taloche en plastique à intervalles de temps jusqu'à ce que la structure souhaitée soit atteinte.

Temps de séchage : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques..

Propriétés : L'enduit Terrafino DURO est un enduit qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «il respire». De cette façon il contribue à un climat intérieur agréable et sain.

Sécurité : Porter des lunettes de protection en cas de risques pour les yeux (enduit sur plafond). Ne pas boire.