POLE
HABITAT
ECOLOGIQUE

Fiche technique

Version 2010

AKTA DP©

Description du produit :

AKTA DP est un mortier de rejointoiement pour maçonnerie en briques pleines et briques alvéolaires de forte porosité, d'aspect coloré et structuré. Il est spécialement adapté pour l'entretien des joints de maçonnerie ancienne.

Utilisations :

AKTA DP s'applique à l'intérieur et à l'extérieur sur toutes maçonnerie en briques, traditionnelles, alvéolaires, pierres de parements ou moellons à l'exception des supports déconseillés. Il convient bien pour la finition à l'intérieur ou à l'extérieur sur l'application d'un enduit de couverture traditionnel ou d'un badigeon de chaux traditionnel.

Une couleur en fibre de verre (couche finie) sera rapidement marquée dans AKTA DP lorsque le support est particulièrement sensible.

AKTA DP permet également la réalisation d'un enduit général sur briques pour application d'un enduit de couverture traditionnel.

Pour tous vos problèmes d'ordre technique, nous consulter.

Mise en œuvre :

Préparation : Brosser votre support pour enlever les poussières.

Toutes les surfaces non adhérentes ou d'aspect pulvérulent doivent être éliminées au préalable.

Protéger les huisseries.

Une humidité suffisante du support est nécessaire à la prise de la préparation (utiliser AKTA PRIM).

Ne pas gâcher.

AKTA DP peut être projeté mécaniquement (consulter notre service technique).

AKTA DP peut être appliqué manuellement :

Mélanger AKTA DP avec 5 à 6 litres d'eau claire pour un sac de 25 kg.

Laisser reposer durant 10 minutes puis remuer de nouveau avant application.

AKTA DP est prêt à être appliqué et doit être utilisé dans les heures suivant le mélange.

Avant la mise en œuvre d'AKTA DP, il est nécessaire d'humidifier le support à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur.

Ne pas ajouter d'eau durant l'application.

L'application d'un enduit de couverture traditionnel nécessite l'emploi d'un accrochage approprié.

Entretien :

Les outils seront nettoyés immédiatement après utilisation à l'eau claire.

Appliquer AKTA DP sur une surface de 1 m² en épaisseur de 1 cm. Prévoir de 20 à 25 kg de poudre par m² de surface.

Après la prise, un durcissement de 24 heures est nécessaire pour éviter le lessivage.

Si l'environnement est très aride, il est nécessaire de maintenir un taux d'humidité du support.

Pour toute information complémentaire, nous consulter.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser à des fins de revêtement décoratif.

Présentation :

Disponible en 25 kg.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Stocker à l'abri de l'humidité.

Ne pas exposer au gel.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation.

Caractéristiques techniques

granulométrie : 0 à 1,2 mm

Densité apparente : 1,4 à 1,5 g/cm³

Densité pulvérulent : 1,4 à 1,5 g/cm³

Densité après durcissement : 1,4 à 1,5 g/cm³

Résistance à la compression : 10 MPa à 28 jours

Résistance à la flexion : 3 MPa à 28 jours

Résistance à la traction : 0,5 MPa à 28 jours

Résistance à la compression : 10 MPa à 28 jours

Résistance à la flexion : 3 MPa à 28 jours

Résistance à la traction : 0,5 MPa à 28 jours

Consommation : 20 à 25 kg/m² à 1 cm d'épaisseur

Sarl Pôle Habitat Ecologique.
ZI Rue des Genêtiers 56400 AURAY ou 3 route de la maîtrise 56320 Le Faouët
polehabitatecol@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 75946093. Code APE/NAF 4673Z. Capital de 17000